



















| Produkteigenschaften | | |
|---|-----------------------------|---|
| Format | 770 x 154 x 2,5 mm | |
| Verpackung | Paket: | 20 Elemente / 2,372 m ² / 10,417 kg |
| | Palette: | 90 Pakete / 213,444 m ² / 937,553 kg |
| Toleranzen (Anforderung EN ISO 10582) | | |
| Flächengewicht | 4.300 g/m ² ± 5% | |
| Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,25mm) | ≤ 0,10 mm/m | |
| Bestimmung der Kantengeradheit (≤ 0,35 mm/m) | ≤ 0,20 mm/m | |
| Maßänderung nach Wärmeeinwirkung (≤ 0,15 %) | ≤ 0,15 % | |
| Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (≤ 1mm) | ≤ 1mm | |
| Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen) | | Hinweise |
| Privater Bereich | Gewerblicher Bereich | - nur für vollflächige Verklebung geeignet - Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten |
| Lifetime | 10 Jahre | |
|  | |  |
| | |  |

| Klassifizierung | | |
|---|---|--|
|  | |  |
| Nutzungsstufe 23 = privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung | | Nutzungsstufe 33 = gewerblicher Bereich mit intensiver Nutzung |
| Der Designboden erfüllt alle Eigenschaften der ausgewiesenen Nutzungsstufe. | | |
| Anforderungen / Eigenschaften | Prüfnorm | Bewertung |
|  Nutzschiebendicke | EN ISO 24340 | 0,55 mm |
|  Oberflächenvergütung | | PUR |
|  Brandverhalten | EN 13501-1 | B _n s1 |
|  Gleitreibung | EN 13893 EN 14041 | μ ≥ 0,30 DS |
|  Fleckenunempfindlichkeit | ISO 26987 | Kennziffer 0, nicht verändert |
|  Lichtechtheit | EN ISO 105 - B02 | Wollblauskala: Stufe ≥ 6 |
|  Beanspruchung durch Stuhlrollen | ISO 4918 | Typ W, keine sichtbaren Veränderungen |
|  Wärmedurchlasswiderstand Geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizung | EN 12664 | 0,012 m ² *K/W |
|  Verschieben eines Möbelfußes | EN 424 | Keine sichtbaren Veränderungen |
|  Eindruck nach konstanter Belastung | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,10 mm |
|  Wasserbeständigkeit | EN 317 | wasserfest |
|  Antimikrobielle Wirksamkeit | ISO 22196 | Antibakteriell |
|  Entsorgung | EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel | 20 01 39 |

| | | | |
|---|-------------|---------------------------|--|
| Anderung durch: | QMB Parador | Dateiname: | PA_TDS_Designboden_Vinyl_Dryback_Trendtime-3_DE_20240101 |
| Datum: | 01.01.2018 | Aktuellste Version unter: | www.parador.de/services/downloads/designboden |
| Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab: | | | 01.04.2024 |