

# BRALEP PPD3

## Disperzní lepidlo k lepení parketových dílců, laminátových podlah a dřevovláknitých desek v peru a drážce

### Vlastnosti

- nehořlavé, nejedovaté
- neobsahuje rozpouštědla
- vhodné pro podlahové vytápění
- vysoká počáteční i konečná pevnost
- odpovídá D3 dle ČSN EN 204 (stabilní při častém krátkodobém působení vody nebo dlouhodobé vlhkosti v interiéru)

### Oblast použití

Lepidlo BRALEP PPD3 je určeno k lepení dřevěných desek a dřevěných materiálů, zvláště vhodný k lepení hotových parketových dílců, laminátových podlah a dřevovláknitých desek v peru a drážce. Baleno ve speciálních lahvích z měkčeného PE pro snadné vytlačování lepidla. Přesné dávkování je zajištěno seřezávací špičkou na uzávěru láhve.

### Složení

Disperze na bázi polyvinylacetátu.

### Technické údaje

barva	bílá
dodávaná forma	vysoce viskózní
hodnota pH	2,5 - 4
balení	PE láhev se špičkou 500 g
viskozita při 23°C	min. 17000 mPas (Haake, spindle R7, 20 RPM )
hustota	1,09 kg/l
spotřeba	cca 25 g na běžný metr drážky
odolnost proti vodě	D3 dle ČSN EN 204
otevřená doba	cca 10 – 30 min. (závisí na okolní teplotě a relativní vlhkosti vzduchu)

### Skladování

Skladování v uzavřeném obalu, při teplotách od +5°C do +25°C. Chránit před mrazem a slunečním zářením. Při dodržení těchto podmínek si zachovává deklarované vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby.

### Pracovní postup

Lepené plochy musí být před aplikací lepidla BRALEP PPD3 suché, čisté, zbavené mastnoty a prachu. Odstraňte uzavírací špičku. Lepidlo naneste v pruhu do drážky hotového parketového dílce, laminátové podlahy nebo dřevotřískové desky. Dílec s perem zatlačte do drážky a pečlivě přiklepněte kladivem. Lepidlo je správně nadávkováno, když ze spáry mezi spojovanými prvky vyteče malé množství lepidla. Vyteklé lepidlo ihned odstraňte vlhkým hadříkem. Podlahu je možno zatížit po 24 hodinách (dle klimatických podmínek a druhu materiálu). Lepení neprovádějte při vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nad 75%) nebo při teplotách podlahy a vzduchu nižších než 15°C. Pracovní nástroje čistěte vodou. Načatou nádobu pečlivě uzavřete.

## Bezpečnostní opatření

- Přestože je lepidlo BRALEP PPD3 nejedovaté, může při opakovaném a dlouhodobém kontaktu dráždit pokožku.
- Chraňte oči a pokožku před potřísněním, při práci používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte zásady osobní hygieny.
- Chraňte před dětmi!
- Nespotřebované zbytky lepidla se likvidují běžnými postupy (spalovny, skládky). Zaschlé zbytky podle katalogu odpadů kat.č. 08 04 10 a kategorie O. Prázdné obaly odevzdat do separovaného sběru na recyklaci. Podle Katalogu odpadů kat.č. 15 01 02 a kategorie O.

## První pomoc

Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut větším množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření.

## Certifikát

BRALEP PPD3 je certifikováno TZUS PRAHA s. p. (AO 204) číslo certifikátu 020 - 041159.

Upozornění: Výrobce plně ručí za kvalitu výrobku, kterou stanovuje PN 300602. Protože nemá vliv na podmínky při zpracování a odborné provedení práce, nemůže převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu díla. Za daných podmínek doporučuje předem provést praktickou zkoušku.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu textu. S uvedením této verze všechny předchozí pozbývají platnosti.